
PROTAPE® PUR 330 AS JUODA POLIURETANO ŽARNA





Antistatinė lengva, juoda poliretano žarna

Panaudojimas

- lanksti žarna / vamzdis dujoms ir abrazyvinėms dulkėms, milteliams, pluoštams;
- ištraukimo įrenginiuose, dulkių surinkimo sistemose, filtravimo sistemose, alyvos rūko ekstrahavimui;
- gavybos manipuliatoriuose;
- sprogimui pavojingose zonose;
- tekstilės pramonėje, pluošto gamyboje: verpimo mašinose, mezgimo mašinose, audimo staklėse;
- gyvūnų laikymo vietose, gyvūnų aptvaruose, ventiliacijai;
- švarių patalpų vėdinimui; puslaidininkių gamybos mašinose;
- paviršių paruošimui, smėliavimui. smėlio gražinimui į smėliavimo talpą, laivų statyklose, šlifavimo, grindų paruošimo mašinose,
- pašildymo vamzdynams, kaip paviršinės apsauginės žarnos.

Savybės

- lengva ir sustiprinta;
- labai lanksti + suspaudžiama 3:1;
- atspari dilimui;
- geras atsparumas alyvai, benzinui ir chemikalams;
- labai geras lankstumas prie žemos temperatūros;
- antistatiška: pagal ISO 8031 elektrinis ir paviršiaus atsparumas $<10^9$ Ω;
- pagal ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / EB) ir Vokietijos TRGS 727: degiųjų dulkių aspiracija (zonos 22 viduje), skirta nedegiems skysčiams transportuoti 1 ir 2 zonose (dujos);
- atitinka RoHS reikalavimus.

Darbinė temperatūra

- -40°Ciki 90°C;
- trumpam iki 125°C;

Dizainas, medžiaga

- patentuota PROTAPE® juostinė žarna
- Į žarnos sieną įterpta plieninė spyruoklinė
- Sienos: visada antistatiška, iš premium
- Sienelės storis maždaug 0.6 mm.

Pasirinkimo variantai

- kiti skersmenys ir ilgiai pagal užsakymą;
- juodoss (standartinės) žarnos;
- specialūus dažai: iš dalies dažyta, pilnai daž
- pagal užsakymą atliktas žarnos žymėjimas;

Vidinis skersmuo, col /mm	Išorinis skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas) bar	Vakuummas DIN 26057 (ašinis) bar	Lenkimo lankas mm	Svoris kg/m	Supakuota m	Užsakymo nr.
- / 40	47	1,020 (2,64)	0,335 (0,69)	27	0,23	10	330-0040-3030
2 / 50-51	58	0,820 (2,12)	0,220 (0,87)	33	0,37	10	330-0050-3030
2,36 / 60	68	0,685 (1,77)	0,180 (0,61)	38	0,43	10	330-0060-3030
3 / 75-76	83	0,550 (1,42)	0,145 (0,40)	46	0,54	10	330-0075-3030
- / 80	88	0,515 (1,33)	0,135 (0,35)	48	0,57	10	330-0080-3030
4 / 100-102	108	0,415 (1,07)	0,080 (0,31)	58	0,68	10	330-0100-3030
4,72 / 120	128	0,345 (0,89)	0,065 (0,22)	68	0,8	10	330-0120-3030
5 / 125-127	133	0,335 (0,86)	0,065 (0,20)	71	0,84	10	330-0125-3030
5,5 / 140	148	0,295 (0,76)	0,055 (0,16)	78	0,92	10	330-0140-3030
6 / 150-152	158	0,275 (0,71)	0,055 (0,14)	83	1	10	330-0150-3030
6,3 / 160	168	0,260 (0,67)	0,050 (0,12)	88	1,05	10	330-0160-3030
8 / 200-203	208	0,210 (0,54)	0,030 (0,11)	108	1,34	10	330-0200-3030


Priedai


Apkaba 212


Apkaba 210
BRIDGE CLAMP


Apkaba 217


Apkaba 213


Jungtis 228


Jungtis 223


Jungtis 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, pagal užsakymą gaminiai gali būti didesni. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Teisė daryti technines modifikacijas yra rezervuota. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apie duomenys. Papildomi techniniai duomenys www.norres.com/en/technology/